

Hydracure E

CEMKRETE

น้ำยาบ่มคอนกรีต

Innovative products for your success

น้ำยาบ่มคอนกรีต

- ใช้บ่มคอนกรีต ปูนฉาบ ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือลมแรง
- ลดการหดตัวและแตกร้าวบนพื้นผิว ป้องกันการระเหยของน้ำ
- เพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิวปูน
- ฟิล์มเคลือบแห้งตัวเร็ว
- ประหยัดเวลาและแรงงาน ไม่ทิ้งคราบและส่งผลต่อสีคอนกรีต
- เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่มากและใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน ลานจอดรถ สะพาน
- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และ แรงงาน

คุณสมบัติ

Hydracure E เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยสารเคมีที่ไม่มีพิษ โดยก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มใสเคลือบบนผิวหน้าคอนกรีต ปูนฉาบ เพื่อให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีตที่สมบูรณ์ขึ้น เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำที่เร็วเกินไป ลดปัญหาการหดตัวและแตกร้าว

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานบ่มคอนกรีตทั่วไป หรือ งานคอนกรีตที่ต้องการแต่งผิว เช่น การฉาบผิว การทาสีทับ ได้
- ลดปัญหาการหดตัวและแตกร้าว เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือลมแรง
- เพิ่มความสะอาด สำหรับงานที่มีพื้นที่มาก และ ใช้งานได้เร็วขึ้น เช่น พื้นถนน ลานจอดรถ สะพาน ลานจอดรถเครื่องบิน เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM C309 Type 2 และ C156 ความถ่วงจำเพาะ(ที่ 25 °C) : 1.02-1.03 กิโลกรัม/ลิตร

สี : ใส ขมพู และ ใส ฟ้า
ลักษณะฟิล์ม : ฟิล์มใส
การแห้งตัว : ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

อัตราการใช้

Hydracure E : 6 ตรม./ลิตร

การผสม

- กวนน้ำยาให้เข้าไปเนื้อเดียวกัน โดยไม่ต้องผสมน้ำ
- ให้พ่นหรือทา **Hydracure E** ลงบนพื้นผิวทันทีที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว
- ต้องไม่มีน้ำหรือสิ่งสกปรก ฝุ่น คราบน้ำมัน บนพื้นผิวขณะพ่นหรือทา
- สำหรับพื้นผิวที่มีการตกแต่ง หลังจากบ่มจนครบระยะเวลาที่กำหนด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ ก่อนทำงานต่อ

การทำความสะอาด

ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำเปล่า

ภาชนะบรรจุ

Hydracure: ถัง 25 ลิตร และ 210 ลิตร

ข้อควรระวัง

การติดไฟ

Hydracure E ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ

ชีวอนามัยและความปลอดภัย

ควรสวมถุงมือ แวนตา หรือหน้ากาก ป้องกันในขณะทำงาน ถ้าเกิดสัมผัสทางผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างออกด้วยน้ำเปล่าทันที หากเกิดอาการแพ้ระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย์

อายุการเก็บรักษา

12 เดือน ในภาชนะที่ยังไม่เปิด และเก็บไว้ในที่แห้ง

งานด้านเทคนิค

บริษัทยินดีให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคนิค การออกแบบ และการแก้ปัญหาหน้างาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิค **บริษัท เซมกรีต** ในลักษณะงานที่ไม่ได้กล่าวถึง และข้อมูลเพิ่มเติม